

Resene Enamacryl

peinture laquée
brillante à l'eau

Resene Enamacryl est le fruit d'un long travail de recherche approfondie. Ouvrant de nouvelles possibilités, ce produit peut s'utiliser dans tous les domaines traditionnellement réservés aux peintures laquées en phase solvant. Non jaunissant, séchant rapidement, il dégage bien moins d'odeurs que ses équivalents en phase solvant.

extérieur/intérieur

Utilisations classiques

- Chambranles
- Salles de bains
- Meubles
- Cuisines
- Buanderies
- Contreplaqué
- Plinthes
- Portes en bois
- Panneaux de revêtement
- Encadrements de fenêtres

Prière de bien consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité actualisées avant de prescrire le produit ou de l'appliquer. En cas de doute, prendre contact avec Resene.

Type de milieu de suspension	Acrylique de nouvelle génération
Pigmentation	Dioxyde de titane
Solvant	Eau
Aspect	Brillant éclatant
Couleur	Sélection du Nuancier Resene Total Colour System, y compris BS5252, Multi-Finish, Whites & Neutrals et The Range
Temps de séchage (minimum)	45 minutes à 18 °C
Temps de recouvrement (minimum)	2 heures
Délai de mise en service	12 à 48 heures selon l'épaisseur du feuil, les teneurs en colorants et les conditions de séchage
Sous-couche requise	Oui
Rendement théorique	12 mètres carrés par litre
Épaisseur du feuil sec	34 microns à 12 mètres carrés par litre
Nombre de couches habituel	2 ; certaines couleurs peuvent nécessiter une couche supplémentaire.
Résistance à l'abrasion	Très bonne
Résistance chimique	Correcte
Résistance à la chaleur	Bonne
Résistance aux solvants	Bonne
Durabilité	Excellente
Dilution et nettoyage	Eau ; dilution possible par temps chaud et sec en utilisant jusqu'à 5 % de Resene Hot Weather Additive
COV	env. 63 grammes par litre (voir le Récapitulatif des COV Resene)

Performances



Performances et restrictions

1. Utilisable partout où les peintures laquées en phase solvant étaient traditionnellement utilisées.
2. Non jaunissant.
3. Resene Enamacryl peut être appliqué sur Resene Quick Dry (voir la [Fiche technique D45](#)) ou directement sur des surfaces laquées anciennes saines et propres.
4. Application propre, sans mouchetures.
5. Produit possédant les labels Choix Environnemental et Bon Choix Environnemental.

Restrictions



1. Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10 °C ni lorsqu'elles sont susceptibles de chuter au-dessous de 10 °C pendant la période de séchage.
2. Veiller à utiliser les primaires et éventuellement les fixateurs voulus.
3. En raison des paraffines utilisées dans les panneaux de fibres et de particules, il est essentiel d'utiliser Resene Quick Dry (voir la [Fiche technique D45](#)) comme première couche.

Enamacryl peinture laquée brillante à l'eau

Préparation des surfaces

Nettoyer en profondeur pour éliminer toutes les salissures, poussières et matières non adhérentes. S'assurer que la surface est exempte d'huile, de graisse et de moisissures.

En cas de présence de mousses ou de moisissures, traiter avec Resene Moss & Mould Killer (voir la [Fiche technique D80](#)). Poncer jusqu'à obtenir un fini lisse et dépoussiérer. Les peintures laquées anciennes demandent un ponçage fin jusqu'à obtention d'un fini mat uniforme.

Apprêter conformément aux indications suivantes :

Cèdre, bois altéré par les intempéries

Traiter avec Resene TimberLock (voir la [Fiche technique D48](#)). Apprêter comme pour le bois d'œuvre.

Staff, plaque de plâtre cartonnée

Resene Broadwall Waterborne Wallboard Sealer (voir la [Fiche technique D403](#)). S'assurer que les plaques de plâtre cartonnées neuves ont été préparées à un niveau de finition compatible avec la finition de peinture prescrite. Une application de Resene Broadwall Surface Prep & Seal (voir la [Fiche technique D807](#)) ou Resene Broadwall 3 en 1 (voir la [Fiche technique D810](#)) sera nécessaire pour obtenir une finition de niveau 5.

Panneaux de particules, bois d'œuvre

Resene Quick Dry (voir la [Fiche technique D45](#)). En présence d'un bois d'œuvre d'une essence qui dégorge, une application de Resene Wood Primer (voir la [Fiche technique D40](#)) peut être nécessaire.

Surfaces stratifiées, surfaces vernies

Resene Waterborne Smooth Surface Sealer (voir la [Fiche technique D47a](#)).

Surfaces tendres ou absorbantes

Lorsque la surface à peindre est considérée trop tendre pour constituer un support stable, une couche de saturation d'un fixateur entièrement pénétrant tel que Resene Sureseal (voir la [Fiche technique D42](#)) peut être nécessaire.

La poussière issue du ponçage des anciennes peintures au plomb ou aux chromates ou des matériaux de construction anciens contenant de l'amiante peut être nocive pour la santé en cas d'inhalation ou d'ingestion. Demander l'avis d'un expert si l'on soupçonne la présence de ces matériaux.

Application

Appliquer à la brosse, au tampon, au rouleau en fibre synthétique ou au pistolet. Par temps chaud et sec, diluer en utilisant jusqu'à 5 % de Resene Hot Weather Additive.

Peinture neuve

1. Préparer et apprêter comme expliqué plus haut.
2. Appliquer deux couches de Resene Enamacryl dans la couleur demandée en laissant passer au moins deux heures entre les couches.

Réfection de peinture

1. Préparer la surface et faire des retouches d'apprêt comme expliqué plus haut.
2. Appliquer deux couches de Resene Enamacryl dans la couleur demandée en laissant passer au moins deux heures entre les couches.

Précautions

1. Veiller à utiliser le primaire et éventuellement le fixateur voulu.
2. Boucher tous les trous de clous et toutes les fissures du bois après application de l'apprêt.
3. Laisser le mastic durcir complètement avant de peindre.
4. Prévoir un séchage suffisant de Resene Enamacryl avant la mise en service complète.
5. Mise en service possible en 12 à 48 heures selon l'épaisseur du feuillet, la teneur en colorants et les conditions de séchage.

Prière de bien consulter la fiche technique actualisée avant de prescrire les produits Resene ou de les appliquer. Si cette fiche technique ne mentionne pas le support que l'on se propose de couvrir, prière de prendre contact avec Resene pour clarification.

En Australie

PO Box 785, Ashmore City, Queensland 4214
Composer le 1800 738 383, visiter

www.resene.com.au

ou envoyer un courriel à advice@resene.com.au.



En Nouvelle Zélande

PO Box 38242, Wellington Mail Centre, Lower Hutt 5045
Composer le 0800 RESENE (737 363), visiter

www.resene.co.nz

ou envoyer un courriel à advice@resene.co.nz.